

g

TAJMAHAL

Cersaie

Novelties

2025

Polished
marble look

Tajmahal

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug



Tajmahal Tan 120x120 · 48"x48" / Tajmahal Tan 60x120 · 24"x48"



Pearl

Tan

Tajmahal

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug




Tajmahal Tan 120x120 · 48"48" / Tajmahal Tan 60x120 · 24"x48"

Tech info


Información técnica | Info Technique | Technische Eigenschaften

■ Porcelain					
	Tan	Pol	Nat	Shade Variation	Graphic Development
	•	M111	M133	V2	6 faces
	•	M098	M132	V2	12 faces
	•	M085	M131	V2	24 faces
	•	M084	M130	V2	48 faces


Mosaics · Mosaicos · Mosaïques · Mosaicke




Malla Tris
30x30 (5x5)
12" x 12" (2' x 2')




Malla TC
30x30 (2,3x2,3)
12" x 12" (1' x 1')



Malla Tris
30x30 (3x15)
12" x 12" (1,5' x 6')




Malla Bask
34x34 · 13,5" x 13,5"



Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13" x 9"

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

Tan 60x60 · 24"x24"



Technical Features

Características técnicas | Caractéristiques Techniques | Technische Eigenschaften

■ Polished · Pulido · Poli · Poliert

GROUP Bla (GL) Water absorption <0.5% GRUPO Bla (GL) Absorción de agua <0.5%		STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NOR- MA EN 14411	AVERAGE VALUE VALOR MEDIO
	Dimensional Features Características dimensionales	ISO 10545-2		Conforms to Standard Cumple la norma
	Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Modulus of rupture Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 35 N/mm2 > 1300 N	35-45 N/mm2 1600-2400 N
	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	ISO 10545-7	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	According to models Según modelos
	Linear thermal expansion Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Test method available Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10-6 °C -1
	Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Frost resistance Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Chemical resistance Resistencia química Acids and bases Ácidos y bases	ISO 10545-13	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma
	Resistance to stains Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma

Packing list

Embalaje | Liste de colisage | Packliste

Formato Size	Pcs/Caja Pz/Box	m²/Caja Sqm/Box	Cajas/Palet Box/Pallet	m²/Palet Sqm/Pallet	Kg/Caja Kg/Box	Kg/Palet Kg/Pallet
120x120 rec · 48"x48"	1	1,44	36	51,84	34,36	1.276,96
60x120 rec · 24"x48"	2	1,44	32	46,08	34,25	1.121,00
60x60 rec · 24"x24"	4	1,44	30	43,20	30,00	920,00
30x60(C) rec · 12"x24"	6	1,08	48	51,84	23,60	1.152,80

geotiles
cerámica

www.geotiles.com