

g

VINCEN

Cersaie

Novelties

2025

Porcelain
stone look

Vincen

Porcelain | Porcelánico | Grès Cérame | Feinsteinzeug



White



Dec White



Anthracite



Dec Anthracite



Bone



Dec Bone



Mud



Dec Mud



Vincen Mud 120x120 · 48"x48" / Vincen Anthracite 60x120 · 24"x48"

Tech info

Información técnica | Info Technique | Technische Eigenschaften

									
■ Porcelain	White	Anthracite	Bone	Mud	3Dtec	Class	R Value	Shade Variation	Graphic Development
120x280 rec · 48"x110"	•	•	•	•	M171	C1		V2	3 faces
160x160 rec · 63"x63"	•	•	•	•	M205	C1		V2	4 faces
60x90(20mm)ADZ rec · 24"x36"	•	•	•	•	M179	C3	R11	V2	14 faces
60x60(20mm)ADZ rec · 24"x24"	•	•	•	•	M193	C3	R11	V2	28 faces
Gravita									
120x120(T) rec · 48"x48"	•	•	•	•	M303	C1		V2	7 faces
120x120(T) ADZ rec · 48"x48"	•		•	•	M305	C3	R11	V2	7 faces
60x120(T) rec · 24"x48"	•	•	•	•	M302	C1		V2	14 faces
60x120(T) DEC rec · 24"x48"	•	•	•	•	M306	C1		V2	14 faces
60x120(T) ADZ rec · 24"x48"	•		•	•	M307	C3	R11	V2	14 faces
60x60(T) rec · 24"x24"	•	•	•	•	M301	C1		V2	28 faces
60x60(T) ADZ rec · 24"x24"	•		•	•	M309	C3	R11	V2	28 faces
30x60(T) rec · 12"x24"	•	•	•	•	M300	C1		V2	56 faces
30x60(T) ADZ rec · 12"x24"	•		•	•	M310	C3	R11	V2	56 faces
30x60(T) DEC rec · 12"x24"	•	•	•	•	M311	C1		V2	56 faces
Quick									
60x120(T) rec · 24"x48"	•	•	•	•	M253	C1		V2	14 faces
60x60(T) rec · 24"x24"	•	•	•	•	M281	C1		V2	28 faces


Packing list

Embalaje | Liste de colisage | Packliste

Formato Size	Pcs/Caja Pz/Box	m²/Caja Sqm/Box	Cajas/Palet Box/Pallet	m²/Palet Sqm/Pallet	Kg/Caja Kg/Box	Kg/Palet Kg/Pallet
120x280 rec · 48"x110"	1	3,36	20	67,20	52,00	1,140.00
160x160 rec · 63"x63"	1	2,56	20	51,20	48,62	1,062.40
60x90(20mm)ADZ rec · 24"x36"	2	1,08	20	21,60	43,00	890.00
60x60(20mm)ADZ rec · 24"x24"	2	0,72	30	21,60	28,50	875.00
Gravita						
120x120(T) rec · 48"x48"	2	2,88	24	69,12	49,00	1,216.00
120x120(T) ADZ rec · 48"x48"	2	2,88	24	69,12	49,00	1,216.00
60x120(T) rec · 24"x48"	2	1,44	40	57,60	27,00	1,110.00
60x120(T) DEC rec · 24"x48"	2	1,44	40	57,60	27,00	1,110.00
60x120(T) ADZ rec · 24"x48"	2	1,44	40	57,60	27,00	1,110.00
60x60(T) rec · 24"x24"	4	1,44	40	57,60	27,00	1,100.00
60x60(T) ADZ rec · 24"x24"	4	1,44	40	57,60	27,00	1,100.00
30x60(T) rec · 12"x24"	8	1,44	42	60,48	24,00	1,038.00
30x60(T) ADZ rec · 12"x24"	8	1,44	42	60,48	24,00	1,038.00
30x60(T) DEC rec · 12"x24"	8	1,44	42	60,48	24,00	1,038.00
Quick						
60x120(T) rec · 24"x48"	2	1,44	40	57,60	27,00	1,110.00
60x60(T) rec · 24"x24"	4	1,44	26	37,44	28,00	753.00



Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken
Anthracite 120x120 · 48"x48"




Technical Features

Características técnicas | Caractéristiques Techniques | Technische Eigenschaften


■ Porcelain · Porcelánico · Grès Cérame · Feinsteinzeug

	GROUP Bla (GL) Water absorption <0.5% GRUPO Bla (GL) Absorción de agua <0.5%	STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NOR- MA EN 14411	AVERAGE VALUE VALOR MEDIO
	Dimensional Features Características dimensionales	ISO 10545-2		Conforms to Standard Cumple la norma
	Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Modulus of rupture Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 35 N/mm2 > 1300 N	35-45 N/mm2 1600-2400 N
	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	ISO 10545-7	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	According to models Según modelos
	Linear thermal expansion Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Test method available Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10-6 °C -1
	Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Frost resistance Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Test method available Método de ensayo disponible	Resists Resiste
	Chemical resistance Resistencia química Acids and bases Ácidos y bases	ISO 10545-13	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma
	Resistance to stains Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Test method available Método de ensayo disponible	Conforms to Standard Cumple la norma
	Slip Resistance Resistencia al deslizamiento	DIN 51530 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028	R Rating Clase	According to models Según modelos


Mosaics · Mosaicos · Mosaïques · Mosaïke




Malla Tris
30x30 (5x5)
12"x12" (2"x2")



Malla TC
30x30 (2,3x2,3)
12"x12" (1"x1")



Malla Tris
30x30 (3x15)
12"x12" (1,5"x6")



Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"



Vincen Bone 60x120 · 24"x48"

geotiles
cerámica

www.geotiles.com